

ELEMENTAL PAVIORS

1. Applications

- Conçu pour tous types d'applications extérieures
- Terrasses, sentiers de jardin, allées (en fonction de l'épaisseur, décrit dans les normes produits), bordures

2. Propriétés

- Pierre calcaire dolomitique
- Finition surface : rugueuse et érodée
- Bords légèrement tambourinés
- Nos caisses sont livrées avec des écarteurs afin de garantir des joints uniformes et une pose rapide
- Le Project Pack 4 cm est calibré en épaisseur
- Fairstone® 1

3. Dimensions et accessoires disponibles

Vous trouverez toutes les dimensions et accessoires disponibles sur notre site : <https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=elemental>.

Les pierres naturelles sont livrés sur dans des caisses perdues.

4. Pose

Vous trouverez les options de placement sur le site Web, pour chaque produit. Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées.

5. Entretien

Découvrez nos conseils et produits pour nettoyer votre terrasse ou votre allée. N'oubliez pas le nettoyage immédiat après la pose.

Plus d'information : https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Natuursteen_FR.pdf

¹ Fairstone® is het ethisch keurmerk van Marshalls. De Fairstone®-producten worden ontgonnen en geproduceerd volgens duidelijk afgelijnde ethische waarden en afspraken waar Marshalls volledig achter staat en zich voor inzet. Deze afspraken zijn gebaseerd op de basiscode voor ethische handel en op het globale pact van de Verenigde Naties. Zo is Marshalls lid van Ethical Trading Initiative (ETI) en hebben we ons samen met andere ondernemingen verenigd om een ethische code op te stellen die de burgerrechten van de arbeiders beschermt en zich tegen kinderarbeid verzet.

ELEMENTAL PAVIORS

6. Spécifications techniques

Spécificité	Norme	Résultat mesuré
Masse volumique apparente :	EN 1936:2006	2704 kg / m ³ (charcoal) 2684 kg / m ³ (blauw-grijs) 2713 kg / m ² (sun)
Tolérance :		Selon la norme d'utilisation
Absorption d'eau :	EN 13755:2008	0,07 % (charcoal) 0,19 % (blauw-grijs) 0,23 % (sun)
Résistance à l'abrasion :	EN 1341:2013	17,5 mm (charcoal) 18,5 mm (blauw-grijs) 18,5 mm (sun)
Porosité :	EN 1936:2006	0,07 % (charcoal) 0,35 % (blauw-grijs) 0,20 % (sun)

Les spécifications techniques obligatoires se trouvent dans nos déclarations de performances :
<https://marshalls.be/fr/dop/>.

7. Informations générales des produits

Vous trouverez des informations générales des produits [sur notre site Web](#).

Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier leurs spécifications et conception sans notification préalable.

La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet : www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.