

ELEMENTAL PAVIORS

1. Toepassingen

- Geschikt voor buitentoepassingen
- Terrassen, tuinpaden, opritten (afhankelijk van de dikte, beschreven in de productnormen), boordstenen

2. Eigenschappen

- Kalksteen met een uniek verouderde look
- Oppervlakte afwerking: natuurruw
- Enigszins afgeronde randen door het trommelen
- Onze kratten worden geleverd met afstandhouders om uniforme verbindingen en een snelle installatie te garanderen
- Project Pack 4 cm is gekalibreerd op dikte
- Fairstone¹

3. Beschikbare formaten en accessoires

U vindt alle beschikbare formaten en accessoires op onze website:
<https://shop.marshalls.be/search?q=elemental>.

Natuursteen wordt geleverd in verloren kisten of paletten.

4. Plaatsing

U vindt de plaatsingsmogelijkheden op de website, bij elk product. Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

5. Onderhoud

Ontdek onze tips en producten voor het schoonmaken van uw terras of oprit. Vergeet ook zeker de onmiddellijke reiniging na plaatsing niet.

Meer informatie: https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/2021-11_Onderhoud-Natuursteen_NL.pdf

¹ Fairstone[®] is het ethisch keurmerk van Marshalls. De Fairstone[®]-producten worden ontgonnen en geproduceerd volgens duidelijk afgelijnde ethische waarden en afspraken waar Marshalls volledig achter staat en zich voor inzet. Deze afspraken zijn gebaseerd op de basiscode voor ethische handel en op het globale pact van de Verenigde Naties. Zo is Marshalls lid van Ethical Trading Initiative (ETI) en hebben we ons samen met andere ondernemingen verenigd om een ethische code op te stellen die de burgerrechten van de arbeiders beschermt en zich tegen kinderarbeid verzet.

ELEMENTAL PAVIORS

6. Technische specificaties

Specificatie	Norm	Waarde
Schijnbare volumieke massa:	EN 1936:2006	2704 kg / m ³ (charcoal) 2684 kg / m ³ (blauw-grijs) 2713 kg / m ² (sun)
Tolerantie:		Volgens de gebruiksnorm
Wateropslorping:	EN 13755:2008	0,07 % (charcoal) 0,19 % (blauw-grijs) 0,23 % (sun)
Slijtweerstand:	EN 1341:2013	17,5 mm (charcoal) 18,5 mm (blauw-grijs) 18,5 mm (sun)
Porositeit:	EN 1936:2006	0,07 % (charcoal) 0,35 % (blauw-grijs) 0,20 % (sun)

De verplichte technische specificaties kunt u in onze prestatieverklaringen terugvinden:
<https://marshalls.be/dop/>.

7. Algemene productinformatie

U vindt de algemene productinformatie [op onze website](#).

We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.